



®

STRONG STEEL STICK

MASILLA EPOXICA PARA REPARACIONES RAPIDAS Y EN SUPERFICIES BAJO EL AGUA

LIMPIADORES Y DESENGRASANTES



CARACTERÍSTICAS

- Barra amasable, lista para usar para reparaciones de emergencia rápidas.
- Se endurece como el acero en 60 minutos.
- Se puede mecanizar, taladrar, roscar y pintar en 60 minutos
- Tapa y sella las fugas; No se oxida.
- Tapa y sella fugas.
- Rellena permanentemente huecos y agujeros en metal, hormigón, madera, fibra de vidrio y cerámica.
- Repara grietas y agujeros en tuberías, tambores y tanques.
- No oxidante.
- Puede ser usado en reparaciones bajo el agua.
- Resistencia química: Alcoholes, Soluciones salinas acuosas, Bases, Ácidos diluidos, Ésteres, Halocarbono, Hidrocarburos, Cetonas.

APLICACIONES

- Cerámicas
- Juntas formadas a medida.
- Maquinaria.
- Conductos.
- Equipos eléctricos.
- Bajo el agua.
- Vehículos.
- Plomería

ESPECIFICACIONES Y HOMOLOGACIONES

- Inland Steel
- Kimberly-Clark

TAMAÑO DE ENVASES

4 OZ. (114 GRS.) BARRA

Nº PARTE: 60159

PROPIEDADES

Aspecto / Estado físico	Sólido.
Color	Gris oscuro
Odor	Sulfuroso. Acre.
Punto de inflamación	> 93.3 °C Vaso cerrado: no procede
Densidad	18.86 lb/gal
Resistencia a la compresión	8.000 psi (55 MPa) (ASTM D695)
Resistencia dieléctrica	300 voltios/mil
Resistencia eléctrica	30,000 megohms-cm
Tiempo de curado completo	24 horas @ 75°F (24°C)
Tiempo de endurecimiento	60 minutos @ 75°F (24°C)
Dureza	80 D (SHORE, ASTM D1706) a pleno rendimiento
Resistencia a la tracción por solapamiento en el acero	900 lbs (6.2 MPa) on steel (1" x 1" x 1/16")
Encogimiento	<1%
Rango de temperatura	Continuo: -40 a 250°F (-40°F a 121°C) Intermitente: -40 a 300°F (-40°F a 149°C)
Tiempo de trabajo	4 minutos @ 75°F(24°C)

INSTRUCCIONES

Retorcer/cortar la cantidad necesaria. Mezclar amasando con los dedos hasta conseguir un color uniforme. Aplique a la superficie a preparar antes de 2 minutos después de la mezcla. Forzar en cualquier grieta o agujero y eliminar el exceso de material, preferiblemente con una herramienta humedecida con agua limpia.

MANIPULACIÓN

Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Usar guantes de protección. En caso de contacto con la piel: Lavar con abundante agua

ALMACENAMIENTO

Almacenar lejos de materiales incompatibles.

ELIMINACIÓN

Eliminar el contenido/contenedor de acuerdo con las normas locales/regionales/nacionales/internacionales.

Representante para Chile, Importadora La Estrella Ltda. Don Luis 697 Parque Ind. Valle Grande Lampa-Santiago,
Fono: 2 27997270, email: ventas@imestre.cl, www.imestre.cl